

BRAZETEC SILBERHARTLOTE  
FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN

## / BrazeTec Silberhartlote für besondere Anwendungen

Die Lote BrazeTec 7200 und BrazeTec 6009 können sowohl an Luft mit Flussmittel als auch flussmittelfrei in Schutzgasöfen gelötet werden. BrazeTec 6009 wird zusammen mit dem Flussmittel BrazeTec spezial h zum Lötten von nicht rostenden Stählen einge-

setzt. Bei Lötprozessen im Vakuum sollten für beide Lote Löttemperaturren von 900 °C nicht überschritten werden, um ein Abdampfen des Silbers zu vermeiden. Die Löttemperatur im Ofen richtet sich nach den Grundwerkstoffen.

Bezeichnung	Zusammensetzung in Gewicht-%					Schmelzbereich nach DSC in °C	Schmelzbereich nach IS 17672 in °C	Löttemp. min. in °C	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	ISO 17672	Besonderheiten der Anwendung	Lieferform			
	Ag	Cu	Sn	Si	Zn							•	•	•	•
<b>Silberhartlote</b>															
BrazeTec 7200	72	28	-	-	-	780	780	780	10,0	Ag 272	Metallisierte Keramik	•	•	•	•
BrazeTec 7291	72	-	-	-	28	710 - 730	-	730	8,43	-	beliebige Stähle	•	•	•	•
BrazeTec 6009	60	30	10	-	-	600 - 720	600 - 730	720	9,8	Ag 160	nichtrostende Stähle	•	•	•	•
<b>Messinghartlote</b>															
	Cu	Zn	Ni	Si	Mn	in °C	in °C	in °C	in g/cm <sup>3</sup>						
BrazeTec 60/40	60	39.55	-	0.3	0.15	870 - 900	870 - 900	900	8,4	Cu 670	Verzinkte Stahlrohre	•	•	•	•
BrazeTec 48/10	48	41.8	10	0.2	-	890 - 920	890 - 920	920	8,4	Cu 773	Stahlrohrrahmen	•	•	-	•

 Draht
  Stäbe
  Band
  Formteile